

KARTA TECHNICZNA

Folia WEWNĘTRZNA PAROSZCZELNA WTI, WTI Mini, WTI Siatka

Przebadano przez:

ITB[®] jakość w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej



Folia wewnętrzna – paroszczelna – z wylanymi dwoma paskami kleju o szerokości 15 mm i 9 mm do przyklejenia do profilu okiennego oraz z paskiem butylu o szerokości 19 mm lub siatką podtylnkową do przyklejenia do muru.

Folia do zastosowania wewnątrz budynku.

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 1931	Sd 53 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV	12 miesięcy	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	-10°C do +30°C po przygotowaniu powierzchni	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach	

