

# KARTA TECHNICZNA

## Folia WEWNĘTRZNA PAROSZCZELNA WTI TOTAL

*Przebadano przez:*

 **Instytut Techniki Budowlanej**  
jakość w budownictwie



*Folia wewnętrzna – paroszczelna – pokryta na całej powierzchni klejem do wyklejenia do muru oraz z dodatkowym paskiem kleju o szerokości 12 mm do przyklejenia do profilu okiennego.*

*Folia do zastosowania wewnątrz budynku.*

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 1931	Sd > 53 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV		12 miesięcy
Zakres pracy w temperaturach		-40°C do +80°C
Temperatura aplikacji		+5°C do +30°C od -10°C wersja zimowa
Składowanie		24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C, w zamkniętych magazynach

