

# KARTA TECHNICZNA

## Folia ZEWNĘTRZNA PAROPRZEPUSZCZALNA WTO TOTAL UV+

*Folia zewnętrzna – paroprzepuszczalna – pokryta na całej powierzchni klejem do wyklejenia do muru oraz z dodatkowym paskiem kleju o szerokości 12 mm do przyklejenia do profilu okiennego, wykonana z membrany o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.*

*Folia do zastosowania na zewnątrz budynku.*

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 12572	Sd 0,65 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV membrany	Do 12 miesięcy	
Odporność na UV membrany po wyklejeniu	Do 9 miesięcy	
Zakres pracy w temperaturach	-40°C do +80°C	
Temperatura aplikacji	-5°C do +30°C po przygotowaniu powierzchni	
Składowanie	24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach	

