

KARTA TECHNICZNA

Folia ZEWNĘTRZNA PAROPRZEPUSZCZALNA WTO, WTO Mini, WTO Siatka

Przebadano przez:

ITI[®]
Instytut Techniki Budowlanej

GLOBAU

MB[®]

ift
ROSENHEIM



Folia zewnętrzna – paroprzepuszczalna – z dwoma paskami kleju akrylowego o szerokości 15 mm i 9 mm do przyklejenia do profilu okiennego oraz z paskiem butylu o szerokości 19 mm lub dodatkowo siatką podtynkową do przyklejenia do muru.

Folia do zastosowania na zewnątrz budynku.

| PARAMETR | Metoda badawcza | WARTOŚĆ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Paroszczelność | EN 12572 | Sd 0,07 m |
| Wodoszczelność | PN-EN 1027:2001 | Klasa 9A |
| Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji) | PN-EN 1026:2001 | a < 0,1 |
| Przepuszczalność powietrza (600 Pa) | PN-EN 1026:2001 | KLASA 4 |
| Odporność na UV | 3 miesiące | |
| Zakres pracy w temperaturach | - 40°C do +80°C | |
| Temperatura aplikacji | -10°C do +30°C po przygotowaniu powierzchni | |
| Składowanie | 24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C , w zamkniętych magazynach | |

PARTNER

gpmm GRUPA
PRODUCENTÓW
MATERIAŁÓW
MONTAŻOWYCH